

Applikationen in der Bekleidungsindustrie – Beschichtungen von Einlagematerialien
Applications in the garment industry – manufacturing of interlining materials

abifor	Chem. Bezeichnung <i>chem. description</i>	Schmelzbereich <i>melting range</i>	Melt Index g/10min**	Kornbereiche <i>grain sizes</i>	Typische Anwendungen <i>typical applications</i>	Fugenend- temperatur <i>glue line temperature</i>	wasch- beständig bis <i>laundry resist up to</i>	Chem. Reinigung <i>dry cleaning</i>
500	Co-Polyamid <i>Co-Polyamide</i>	119 – 129 °C	19 (160°C/2,16kg)	0 – 80 my 0 – 200 my 80 – 200 my	Herrenbekleidung, Uniformen, waschbare Freizeitbekleidung <i>men's garments, uniforms washable leisure wear</i>	135 – 155 °C	90 °C	sehr gut <i>very good</i>
501	Co-Polyamid <i>Co-Polyamide</i>	108 – 118 °C	18 (160°C/2,16kg)	0 – 80 my 0 – 200 my 80 – 200 my	Herren- und Damenbekleidung <i>Ladies and men's garments</i>	125 – 145 °C	60 °C	sehr gut <i>very good</i>
513	Co-Polyamid <i>Co-Polyamide</i>	108 – 118 °C	30 (160°C/2,16kg)	0 – 80 my 80 – 170 my	Herren- und Damenbekleidung, flexible Fixiertemperaturen <i>Ladies and men's garments, variable bonding temperatures</i>	115 – 135°C	60 °C	gut <i>good</i>
514	Co-Polyamid <i>Co-Polyamide</i>	106 – 118 °C	20 (160°C/2,16kg)	0 – 80 my 80 – 170 my 80 – 200 my	Herren- und Damenbekleidung, flexible Fixiertemperaturen <i>Ladies and men's garments, variable bonding temperatures</i>	115 – 140 °C	40 °C	gut <i>good</i>
517	Co-Polyamid <i>Co-Polyamide</i>	106 – 119 °C	60 (160°C/2,16kg)	0 – 80 my 80 – 170 my	Damenbekleidung, schnell fixierbar <i>Ladies garments, quick bonding</i>	105 – 125 °C	60 °C	gut <i>good</i>

Daten und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand der Technik und Wissens; ohne Verbindlichkeiten und Rechtsanspruch
All data and recommendations are based on present knowledge; without guarantee and legal claim